

Нить полиамидная технического назначения крашеная в массе:

НОМИНАЛЬНАЯ ЛИНЕЙНАЯ ПЛОТНОСТЬ, ДТЕКС	935 / F140	1440 / F 280	1870 / F 280
Отклонение фактической линейной плотности от номинальной, %	±3,0	±3,0	±3,0
Удельная разрывная нагрузка, мН/дтекс, не менее	80	80	80
Удлинение при разрыве, %, не более	26	26	26
Количество кручений на 1 м, шт	0	0	0
Линейная усадка, %, не более	7	7	7
Масса нити и вид паковки	(7,0-11,0) ± 0,5 кг цилиндрическая		
Длина патрона, мм	300	300	300
Внутренний диаметр патрона, мм	94	94	94
Длина намотки, мм	250	250	250
Максимальный диаметр намотки, мм	290	290	290