

Нить полиэфирная HMLS:

НОМИНАЛЬНАЯ ЛИНЕЙНАЯ ПЛОТНОСТЬ, ДТЕКС	1100	1480	1670	2200
Число филаментов	250 330	250 330	250 330	375 495
Отклонение фактической линейной плотности от номинальной, %	±3,5	±3,5	±3,5	±3,5
Разрывная нагрузка, не менее, Н	65	100	113	150
Удлинение нити при разрыве, не менее, %	9	9	10	10
Удлинение нити при нагрузке 45 Н, %	4,2±0,8	4,3±0,8	3,3±0,6	3,1±0,8
Линейная усадка (180 ° С, 2 мин, 0,01 сН/текс), %	5,5±0,5	5,2±0,5	5,2±0,5	5,4±0,5
Масса бобины, г	10000± 500			